

Acoustic Extra

Pllaka të ngurta prej leshi guri mineral, të papërshkueshme nga uji, të dedikuara për izolimin termik dhe për përforcimin e izolimit akustik për zhurmat ajrore (nëpërmjet përthithjes akustike)

APLIKIMI

Pllakat ACOUSTIC EXTRA përdoren për mbrojtjen akustike dhe izolimin termik të mureve ndarëse, tavaneve të varura, sistemeve akustike, fasadave të ventiluara. Produkti mund të montohet në skelet mbështetës horizontal ose vertikal.

Pllakat ACOUSTIC EXTRA kanë përmasa të mëdha (1200x600 mm), për një montim më të shpejtë.

Pllakat ROCKWOOL Acoustic EXTRA paketohen në qese polietileni të tkurrshme të markuara me emrin e prodhuesit. Në etiketën e produktit shënohen karakteristikat kryesore.

Pllakat prej leshi guri mineral Acoustic Extra realizojnë përthithjen e zhurmave ndërmjet dy faqeve të strukturave prej gips kartoni, duke kontribuar në rritjen e izolimit akustik të strukturave deri në 65 dB

PËRMASAT, GAMA E PRODUKTEVE DHE PAKETIMI

Trashësia (mm)	50	60	70	80	100	120	140	150	160
Gjatësi x gjerësi (mm)	1200x600								
m ² / pako	5.76	3.60	4.32	3.60	2.88	2.16	2.16	2.16	2.16
m ² / paletë	69,12	57,60	43,20	43,20	34,56	25,92	21,60	21,60	21,60

Produktet dorëzohen në pako të sistemuara në paleta druri me përmasa 1200x1200x2520 mm të mbuluara me fletë PE.

PARAMETRAT TEKNIKË

Vetitë	Simboli	Vlera	NJ.M.	Standarti
Reagimi ndaj zjarrit	-	A1	-	EN 13501-1
Rezistenca ndaj rrjedhjes së ajrit	AFr 25	$r \geq 25$	kPa · s/m ²	EN 29053
Përçueshmëria termike e deklaruar	-	$\lambda_D = 0,033$	W/[mK]	EN 12667
Koeficienti i përthithjes afatshkurtër të ujit	WS	≤ 1	kg/m ²	EN 1609
Koeficienti i përthithjes afatgjatë të ujit	WL(P)	≤ 3	kg/m ²	EN 12087
Përshkueshmëria për avujt	MU1	$\mu = 1$	-	EN 12086
Pika e shkrires	-	$T_t > 1000$	°C	DIN 4102
Çertifikime teknike – markimi CE	1020-CPR-010041766			
Kodi i produktit	MW-EN 13162 T4-DS(70,90)-MU1-WS-WL(p), AFr 25			
Deklarata e performancës	CPR-DoP-PLO-001			
Sistemi i menaxhimit të cilësisë	EN ISO 9001:2015 - Çertifikata Nr. 00.12.1901 EUROCERT Greqi			
Sistemi i menaxhimit të mjedisit	EN ISO 14001:2015 - Çertifikata Nr. 00.02.1223 EUROCERT Greqi			
Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe i sigurisë në punë	ISO 45001: 2018 Çertifikata nr: 00.05.0232 EUROCERT Greqi			

TRASHËSIA DHE REZISTENCA TERMIKE R_D [m²K/W]

Trashësia (mm)	50	60	70	80	100	120	140	150	160
Rezistenca termike R _D	1,50	1,80	2,10	2,40	3,00	3,60	4,20	4,55	4,85

ROCKWOOL România Srl

Şos. Bucureşti Ploieşti Nr 1A, Clădirea A,
Etaj 4, 013681, Sector 1,
Bucureşti, România tel: + 40 212 334 440
www.rockwool.ro, www.rockwool.al