

# Steprock Plus

Pllaka të ngurta prej leshi guri mineral, të papërshkueshme nga uji të rekomanduara veçanërisht për mbrojtje akustike, mbrojtje ndaj zjarrit dhe për izolimin termik të dyshemeve pluskuese.

## APLIKIMI

Panele të ngurta prej leshi guri mineral, të papërshkueshme nga uji të rekomanduara veçanërisht për mbrojtje akustike, ndaj zjarrit dhe për izolimin termik të dyshemeve pluskuese. Pllakat Steprock Plus përdoren për izolimin e dyshemeve pluskuese (nën armaturë të lagësht të përforcuar). Rekomandohen për mbrojtjen akustike ndaj zhurmave të brendshme dhe ajrore të dyshemeve ndërmjetëse.

Pllakat Steprock Plus paketohen në qese polietileni të tkurrshme të markuara me emrin e prodhuesit. Në etiketën e produktit shënohen karakteristikat kryesore.

## VETITË E LESHIT TË GURIT MINERAL ROCKWOOL

- Termoizolim, mbrojtje nga zjarri, mbrojtje kundra përhapjes së flakëve, izolim akustik.
- Panele të papërshkueshme nga uji; të përshkueshme nga avujt; me stabilitet dimensional; rezistente në ambient alkaline.

- Produkte minerale, rezistente ndaj veprimit të dëmtuesve, nuk e dëmtojnë shëndetin.

## PËRMASAT, GAMA E PRODUKTEVE DHE PAKETIMI

Trashësia (mm)	30	40	50
Gjatësi x gjerësi (mm)	1200 x 600		
m <sup>2</sup> / pako	3.60	3.60	2.88
m <sup>2</sup> / paletë	57.60	43.20	34.56

## PARAMETRAT TEKNIKË

Vetitë	Simboli	Vlera	NJ.M.	Standarti
Reagimi ndaj zjarrit	-	A1	-	EN 13501-1
Përçueshmëria termike e deklaruar	$\lambda_D$	0,035	W/(m·K)	EN 12667
Ngjeshmëria	C	CP3	mm	ENV 1991-1-1
Nxehtësia specifike	$c_p$	1030	J/(kg·K)	EN 12524
Pika e shkrirjes	$t_t$	>1000	°C	DIN 4102
Rezistenca ndaj rrjedhjes së ajrit	AFr	≥ 40	kPa · s/m <sup>2</sup>	EN 29053
Toleranca ndaj trashësisë	$d_L$	T7		EN 823
Çertifikime teknike – markimi CE		1020 - CPR - 010041766		
Sistemi i menaxhimit të cilësisë		EN ISO 9001: 2015 Çertifikata nr: 00.12.1901 EUROCERT Greqi		
Sistemi i menaxhimit të mjedisit		EN ISO 14001: 2015 Çertifikata nr: 00.02.1223 EUROCERT Greqi		
Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe i sigurisë në punë		ISO 45001: 2018 Çertifikata nr: 00.05.0232 EUROCERT Greqi		
Kodi unik i identifikimit		MW-EN 13162 T7-MU1-CP3-Afr 40		
Deklarata e performancës		CPR-DoP-PLO-015		

## REZISTENCA TERMIKE R<sub>D</sub>

Trashësia (mm)	30	40	50
R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	0,85	1,10	1,40

## ROCKWOOL România Srl

Șos. București Ploiești Nr 1A, Clădirea A, Etaj 4, 013681, Sector 1, București, România tel: + 40 212 334 440  
www.rockwool.ro, www.rockwool.al