

# Rockvet



Panneau double densité non revêtu, utilisé pour l'isolation par l'extérieur sous vêtements ou vêtements. Face surdensifiée repérée par un marquage.

<p><b>LES AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR</b></p>	<p><b>LES BÉNÉFICES POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Simplicité de pose : directement sur le mur sans patte équerre, avec ou sans ossature intermédiaire. Le parement peut être appliqué directement sur le support avec ou sans lame d'air</li> <li>■ Rapidité de pose : 15% plus rapide qu'une pose de panneaux sous bardage ventilé</li> <li>■ Facilité de pose : marquage de la face surdensifiée extérieure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Visé dans les avis techniques de vêtage</li> <li>■ Chantier rapide, pas de travaux à l'intérieur. Aucune perte d'espace habitable</li> <li>■ Contribue au confort acoustique et thermique été comme hiver à l'intérieur de l'habitation</li> <li>■ Large choix de parements compatibles</li> <li>■ Sécurité incendie : la meilleure performance au feu du marché. La laine de roche est incombustible</li> </ul>

Diplômes		
ACERMI 19/015/1361	KEYMARK 008-SDG5-1361	DoP CPR-DoP-FR-108

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	A1*
Conductivité thermique (W/m.K)	0,036
Potentiel calorifique (MJ/m²/cm)	0*
Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	600
Tolérance épaisseur	T5
Masse volumique nominale de la couche inférieure (kg/m³)	95
Masse volumique nominale de la couche supérieure (kg/m³)	150
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Compression	CS(10\Y)20
Charge Ponctuelle	PL(5)300
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces	TR7,5
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle	WL(P)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1

\*De part son Euroclasse A1, le produit Rockvet est à dissocier du terme « Matériau Combustible » comme défini par le règlement de sécurité contre l'incendie applicable à la façade. A ce titre, le produit Rockvet est exonéré de calcul dans l'évaluation globale de la masse combustible mobilisable de la façade. Sa masse combustible mobilisable est à considérer comme nulle.

## RECOMMANDATIONS

Les panneaux Rockvet doivent impérativement être posés face surdensifiée vers l'extérieur pour résister au poinçonnement de la cheville.

Il convient de se reporter aux dispositions de l'Avis Technique du procédé de vêtage, le cas échéant.

Performances acoustiques						
				R <sub>w</sub> (C;Ctr)	R <sub>s</sub>	R <sub>str</sub>
Rockvet	100 mm	Voile béton 160 mm + Rockvet 100mm + Carea Aquila Dune	70 (-4; -9)	66	61	
Rockvet	100 mm	Mur en parpaings 200 mm + Rockvet 100 mm + Carea Aquila Dune	69 (-3; -8)	66	61	
Rockvet	100 mm	Mur en briques BGV Thermo + Rockvet 100 mm + Carea Aquila Dune	63 (-2; -8)	61	55	

Références et conditionnements									
Référence	Dimensions L x l x e (mm)	R (m².K/W)*	Pièces/colis	m²/colis	Colis/ palettes	Pièces/ palettes	m²/ palettes	m²/ chargement (22 palettes)	Code EAN
286191	1200 x 600 x 50	1,40	6	4,32	14	84	60,48	1 330,56	3 53731 1029408
278280	1200 x 600 x 80	2,25	4	2,88	12	48	34,56	760,32	3 53731 1027510
278284	1200 x 600 x 100	2,80	3	2,16	14	42	30,24	665,28	3 53731 1027527
278286	1200 x 600 x 120	3,35	2	1,44	18	36	25,92	570,24	3 53731 1027534
278288	1200 x 600 x 131	3,70	2	1,44	16	32	23,04	506,88	3 53731 1027541
282471	1200 x 600 x 140	3,95	2	1,44	14	28	20,16	443,52	3 53731 1028326
278290	1200 x 600 x 150	4,20	2	1,44	14	28	20,16	443,52	3 53731 1027558
280468	1200 x 600 x 160	4,50	2	1,44	12	24	17,28	380,16	3 53731 1028005
289222	1200 x 600 x 180	5,05	2	1,44	12	24	17,28	380,16	3 53731 1030145
282470	1200 x 600 x 200	5,60	2	1,44	10	20	14,40	316,80	3 53731 1028319

\* R = Résistance thermique  
Classe de produit : A  
Pour plus d'informations : se référer au tarif en vigueur

## PERFORMANCES FACE AU FEU

### Réaction au feu

Rockvet est incombustible ; il ne contribue donc pas au développement de l'incendie (Euroclasse A1).

### Masse combustible mobilisable

L'emploi d'un isolant en laine de roche, incombustible, permet de répondre aux exigences de l'Instruction Technique n° 249. A ce titre, la contribution des produits Rockvet en termes de masse combustible mobilisable est considérée comme nulle.

## COMPORTEMENT A L'EAU

Les produits en laine de roche ne retiennent pas l'eau et ne possèdent pas de structure capillaire.

**WS** : Absorption d'eau à court terme  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$   
en 24 heures par immersion partielle ;

**WL(P)** : Absorption d'eau à long terme  $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$   
en 28 jours par immersion partielle

## RECOMMANDATIONS

Les panneaux Rockvet doivent impérativement être posés face surdensifiée vers l'extérieur pour résister au poinçonnement de la cheville. La face surdensifiée est repérée par un marquage superficiel.

Ils doivent être posés à joints décalés, bien jointifs et fixés à raison de 2 chevilles avec collerette de diamètre 50 mm, par panneau.

Il convient de se reporter aux dispositions de l'Avis Technique du procédé de vêtage, le cas échéant.

