

STROPROCK S

TECHNICKÝ LIST

OPIS VÝROBKU	Nehorľavé dvojvrstvové dosky z kamennej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákien a bielou povrchovou úpravou netkanou sklotextíliou sú určené na tepelnú a zvukovú izoláciu stropov.	
KÓD VÝROBKU	MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-AW1,00-WS-WL(P)- MU1	
NORMA	EN 13162:2012+A1:2015	
CERTIFIKÁT CE	1023-CPR-1308/P	
OBLASŤ POUŽITIA	Nehorľavá izolácia na tepelnú a zvukovú izoláciu: <ul style="list-style-type: none">▪ stropov garáží, pivníc a prejazdov.	
TECHNICKÉ PARAMETRE	Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Zvuková pohltivosť AW (α_w):	1,00 pre hr. 80-200 mm
	Napätie v tlaku pri 10% stlačení	CS(10) $\geq 0,5 \text{ kPa}$
	Krátkodobá nasiakavosť	WS $\leq 1 \text{ kg/m}^2$
	Dlhodobá nasiakavosť	WL(P) $\leq 3 \text{ kg/m}^2$
	Priepustnosť vodnej pary (μ)	MU1
	Trieda reakcie na oheň	A1
	Stálosť súčiniteľa tepelnej vodivosti pri starnutí	$\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Stálosť reakcie na oheň pri pôsobení tepla, vplyve počasia, starnutí / degradácii	A1
	Charakteristická hodnota zaťaženia	53 - 58 kN/m ³
BALENIE SKLADOVANIE	Dosky STROPROCK S sú dodávané na paletách max. 2 400 x 1 200 x 2 730 mm balených do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi na štítku. Balenie je určené na vonkajšie skladovanie na rovnej a odvodnenej ploche iba v neporušenom obale. Rozbalené dosky a balíky z palety sa musia skladovať na suchom mieste. Rozbalené dosky z palety musia byť skladované na suchom mieste. Za všetky obalové materiály, ktoré spoločnosť ROCKWOOL Slovensko, s.r.o. uvádza na trh alebo do obehu na Slovensku, bol spoločnosti ENVI - PAK, a. s. na základe zmluvy o združenom plnení uhradený poplatok za zabezpečenie spätného odberu a zhodnotenia odpadov z obalov.	



dĺžka	šírka	hrúbka	tepelný odpor R	počet dosiek v balíku	m ² v balíku	počet balíkov na palete	m ² na palete
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[ks]	[m ²]	[ks]	[m ²]
1 000	600	80	2,35	6	3,60	25	90,00
1 000	600	100	2,90	4	2,40	30	72,00
1 000	600	120	3,50	4	2,40	25	60,00
1 000	600	150	4,40	4	2,40	20	48,00
1 000	600	200	5,85	3	1,80	20	36,00

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú platné v čase jeho vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností a výrobca si vyhradzuje právo tieto údaje meniť.